



APPLICATION

La pâte de réparation légère Bolivia offre une excellente adhérence sur des matériaux poreux tels que la pierre, le béton, le plâtre, le bois, la maçonnerie, le plâtre, etc. Elle est également idéale pour les petites réparations sur des surfaces plâtrées, du plâtre et des objets décoratifs.

Limitation : non adaptée aux supports humides et aux surfaces constamment exposées à l'eau, telles que les balcons et terrasses.

DESCRIPTION

L'enduit de réparation léger Bolivia est une pâte prête à l'emploi en tube, idéale pour la réparation rapide de petits (trous de perçage) à l'intérieur. Sa base est composée d'un liant acrylique à fort pouvoir de remplissage, permettant de combler et réparer les petits trous, fissures, joints et fentes sur les plafonds, murs, cadres de portes et fenêtres jusqu'à 25 mm. La pâte séduit par sa grande capacité de remplissage, sa malléabilité et sa facilité d'application directement à partir du tube.

PROPRIÉTÉS¹

| | |
|---------------------|---|
| Couleur | : blanc |
| Application | : pour l'intérieur |
| Convient pour | : matériaux poreux tels que pierre, béton, plâtre, bois, maçonnerie et plâtre |
| Poids spécifique | : 0,5 g/l cm ³ |
| Épaisseur de couche | : jusqu'à 25 mm |
| Durci | : après environ 24 heures à 20°C, 65 % HR et selon l'épaisseur de la couche |
| Ponçable | : après environ 1 à 2 heures, fortement dépendant de la température, de l'humidité relative (HR) et de l'épaisseur de la couche |
| Peignable | : après environ 1 à 2 heures, fortement dépendant de la température, de l'humidité relative (HR) et de l'épaisseur de la couche |
| Emballage | : 225 ml |
| Durabilité | : 2 ans à une température entre 5°C et 25°C, dans l'emballage original non ouvert. |

DONNEES EN MATIERE D'APPLICATION

- Méthode de traitement : spatule
- Épaisseur de couche recommandée : couches de 2 à 25 mm
- Conditions d'application : température entre 10°C et 20°C
- Nettoyage des outils : immédiatement après utilisation avec de l'eau

ATTENTION : bien pétrir le tube avant utilisation

TRAITEMENT GENERAL

Pétrir bien le tube, puis appliquer directement la pâte dans l'ouverture et lisser. Appliquer sur une surface propre et sèche, puis finir avec une spatule humide. Si nécessaire, après 1 à 2 heures de séchage à 20°C, poncer avec du papier de verre fin. Une couche mince accélère le temps de séchage.

Sécurité

À conserver hors de la portée des enfants. hors de la portée des enfants.

